

R 775

Primário para suportes permeáveis

Aditivo para massas de regularização

- Primário aquoso para suportes de cimento porosos e absorventes
- Aditivo para Thomsit Beflex Plus+ e Thomsit AGL DP
- Aplicável a rolo
- Rendimento elevado
- Baixa emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (COV's)

Campo de Aplicação

Primário para o tratamento de betonilhas porosas e absorventes, antes dos trabalhos de regularização ou de colagem. Aditivo para as massas de regularização **Thomsit Beflex Plus+** ou **Thomsit AGL DP**, permitindo obter maiores espessuras por camada, melhorar a resistência e elasticidade e para impedir uma secagem demasiado rápida e conseqüente formação de fendas.

Não é indicado para suportes impermeáveis e não porosos nem para superfícies com teores de humidade superiores a 3,5 % ou pisos térreos

A baixa emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (COV's), contribui para a melhoria da qualidade do ar no interior de edifícios.

Composição:

Dispersão aquosa de resinas sintéticas. Completamente isenta de solventes.

Dados Técnicos

Aspecto	líquido branco
pH	7 a 8
Densidade	1,05 kg/l
Tempo de espera	nulo
Tempo de secagem	2 a 3 horas
Rendimento:	
Como primário	100 a 150 g/m ² de produto diluído
Como aditivo às massas variável com a espessura por camada de regularização	(consultar o Modo de Emprego)

Embalagens:

Embalagens de 10 kg.

Preparação do Suporte Preparação da Superfície:

As superfícies têm que estar, de acordo com a norma DIN 18 365, secas, limpas, sem fendas, serem resistentes à tracção e à compressão e absorventes. Remover resíduos de cola, tintas ou outros produtos. Caso não exista boa consolidação, deve-se passar uma escova de aço e remover os resíduos com um aspirador industrial.

Modo de Emprego:

- Como primário para suportes de cimento porosos

Proporção da mistura: 5 kg Thomsit R 775: 25 l de água

Após misturar Thomsit R 775 com água na proporção de 1:5 aplicar sobre o suporte com trincha, pincel ou rolo. Em superfícies muito porosas dar uma segunda demão, após secagem da primeira, normalmente 2 a 3 horas.

- Como aditivo às massas de regularização Thomsit Beflex Plus+ ou Thomsit AGL DP

Proporção da mistura:

25 kg Thomsit Beflex Plus+ ou Thomsit AGL DP: 1,25 kg Thomsit R 775: 6,5 l de água

Esta mistura utiliza-se para aplicar camadas de Thomsit Beflex Plus+ até 2 mm de espessura ou Thomsit AGL DP até 7 mm de espessura ou para aumentar a resistência e adesividade das massas. Quando se pretende regularizar sobre Thomsit R 775, sobre Thomsit R 755, sobre primário de cola de contacto ou de Thomsit R 760, recomenda-se a utilização desta mistura para as massas.

- Regularização de um soalho ou de um piso industrial - sujeito a cargas de empilhadores

Proporção da mistura: 25 kg Thomsit AGL DP : 7 kg Thomsit R 775 : 4 l água

Informação Importante

Não misturar Thomsit R 775 com outros produtos. Consultar as Fichas Técnicas das massas indicadas.

Armazenamento:

Conservar as embalagens bem fechadas em local fresco e seco, protegido da humidade. A uma temperatura de 20 °C, o produto tem um tempo de armazenamento mínimo de 24 meses.

Limpeza de Ferramentas:

Ficha de Segurança do produto disponível em www.thomsit.com

Outras indicações:

Considerando as diferentes condições de trabalho e a diversidade dos materiais, recomendamos que procedam sempre a ensaios prévios. As condições deste boletim técnico são fornecidas apenas como orientação geral. Não podemos aceitar responsabilidade ou obrigação em relação às indicações genéricas deste boletim. Em caso de dúvida, deverão consultar os nossos Serviços de Assistência Técnica.

As condições deste boletim técnico são fornecidas apenas como orientação geral e são baseadas no nosso conhecimento e experiência. Considerando as diferentes condições de trabalho e a diversidade dos materiais, recomendamos que procedam sempre a ensaios prévios. Não podemos aceitar responsabilidade ou obrigação em relação às indicações genéricas deste boletim. Em caso de dúvida, deverão consultar os nossos Serviços de Assistência Técnica.

BASF Portuguesa S.A.

Rúa 25 de Abril 1, 2685-368 Prior Velho,
tel. +351 21 949 99 31
customer-service-ebe@basf.com

thomsit-info@basf.com

A brand of

PCI[®]
Für Bau-Profis

Quality for Professionals